



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

REMOPLAST EG GLIMMER

Technisches Merkblatt

Typ

raschtrocknende 2-Komponenten-Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz/Polyaminaddukt-Basis mit Eisenglimmer. Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Farbtöne

lichtgrau, mittelgrau, grau

Zu streichen auf

Remoplast Primer

Verarbeitung

Streichen oder Airless-Spritzen oder Rollen

Empfohlene Filmdicke

40 - 120 µm, je nach Applikationsmethode

Mischungsverhältnis

6 Gewichtsteile Remoplast EG Glimmer

1 Gewichtsteil Remoplast Härter

3,3 Volumentteile Remoplast EG Glimmer

1 Volumentteil Remoplast Härter

Topfzeit

6 Stunden bei 20° C

Verbrauch

theoretisch: 0,22 kg/m²/80 µm

Verdünnung

das Material ist nach dem Mischen der beiden Komponenten ohne Vorreaktionszeit verarbeitungsfertig. Für Verdünnung und Gerätereinigung Verdünnung 400 verwenden.

Technical Data Sheet

Type

quick drying two-component intermediate coat, based on epoxy resin, with polyamin-adduct curing, with micaceous iron oxid. Good resistance to chemicals and oil.

Colours

Light-grey, medium-grey, grey

Recommended Substrate

Remoplast Primer

Application

this paint is intended for application by brushing, airless-spraying or rolling

Recommended film thickness

40 - 120 µm, acc. to application method

Mixing ratio

6 parts by weight Remoplast EG Glimmer

1 part by weight Remoplast hardener

3,3 parts by volume Remoplast EG Glimmer

1 part by volume Remoplast hardener

Pot life

6 hours at 20° C

Consumption

theoretical: 0,22 kg/m²/80 µm

Thinner

after mixing of components, material is ready to apply without any pre-reaction time. For thinning and cleaning of appliances use thinner 400.

Trocknung (80 µm TSD)

staubfrei TG1 - nach 20 Min/ 23°C/50%rIF
- nach 30 Min/ 8°C/85%rIF
überarbeitbar TG6 - nach 4,5 Std/ 23°C/50%rIF
- nach 7 Std/ 8°C/85%rIF

Vor Wasser- oder Chemikalienbelastung
Schlußtrockenzeit von 1 Woche einhalten.
Nicht für andauernde Unterwasserbelastung.

Spez. Gewicht

ca. 1,5 g/cm³ in Mischung

Festkörper

ca. 56% Volumen, ca. 75% Gewicht

Temperaturbeständigkeit

max. 120°C

VOC

lichtgrau – rechnerisch 381 g/l

Anwendungseinschränkung

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen
und Feuchtigkeit sein. Material- und
Umgebungstemperatur mindesten +8°C.
Untergrund mindestens 3°C über dem Taupunkt,
jedoch mindestens +8°C. Ein übermäßiges
Überschreiten der Sollstichtdicken ist zu
vermeiden, da dies zu längeren Trockenzeiten
führt.

Aufgrund der Kreidungstendenz von
Epoxidharzmaterialien empfehlen wir vor UV-
Belastung einen Anstrich mit PUR-Material
vorzunehmen

Lagerfähigkeit

in Originalgebinde 1 Jahr ab

Herstellungsdatum

Verpackung

Komponente A: 24 kg

Komponente B : 4 kg

Drying time (80µm DFT)

dust-free TG1 - after 20 min/ 23°C/50%rH
- after 30 Min/ 8°C/85%rH
overcoatable TG6 - after 4,5 hrs/ 23°C/50%rH
- after 7 hrs/ 8°C/85%rH

Before exposure to water or chemical influences a
final drying time of 1 week is to be respected
Not for permanent underwater loading.

Specific gravity

approx. 1,5 g/cm³ in mixture

Solid contents

approx. 56% volume, approx. 75% weight

Temperature load

max. 120°C

VOC

Light-grey – calculated 381 g/l

Remark

The surface has to be free of dust and moisture.
Ambient air temperature and temperature of
surface at least +8°C. Temperature of surface
3°C above dewpoint, at least +8°C. Unnecessary
high film leads to longer drying times.
Because epoxymaterials tends to chalking at
UV-loading we recommend coating with PUR-
based material before delivering.

Storability

12 month from date of manufacture

in original barrels

Packing

component A: 24 kg

component B: 4 kg

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

A-1210 Wien

www.rembrandtin.com

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem
Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.
15.01.2014

Mail: office@rembrandtin.com

Tel: +43 1 27702-0

Fax: +43 1 27702-40

Our specification sheets and test reports are made
according to our best knowledge and intend to give
advice. They do not involve any legal obligation.