

AQUAVITA Email Spray

442837, 446053, 453448, 472105, 472108, 472109, 472291, 477566, 477567, 477572, 477948, 478212, 478376

Непрозрачна боя за защита на повърхността на дървесината за пръскане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Завършващо покритие на база:
- - акрилно свързващо вещество
- - светлоустойчиви пигменти
- - добавка

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като завършващ слой на дърводелски изделия и дограма (прозорци, врати, капаци) както в екстериора, така и в интериора.
- Подходящ за защита на прозорци, врати и всички други дървени елементи, изложени на атмосферни влияния.
- Не се препоръчва за защита на мебели, интериорни врати и други елементи, които се нуждаят от механична устойчивост и по-често почистване. Покритието също не е устойчиво на често докосване с ръце (пот, крем за ръце). На местата, които често се докосват с ръце покритието може да стане меко и се премахва, поради влиянието на грес. За тази цел е необходимо да се използват специални мебелни лакове.
- Нанася се с airless или airmix системи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	акрил
Плътност	1,05-1,14 kg/l
Доставен вискозитет	ASTM 2196-05 40000 - 50000 mPas
Сухо вещество (%)	42 - 45 %
Външен вид	Вискозна течност.
Цвят	Възможно нюансиране с уредите за нюансиране с Белинка оцветители серия BW.
Гланц (%)	(60°) 25 - 30

Дебелина на слоя

Дебелина мокър филм	260 - 300 µm
---------------------	--------------

Съхнене

въздух	
Незадържащ прах	30 минути
Сух за манипулации	4 Часове
Сух за последващи операции	24 Час

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Почистващо вещество:

вода; ако е необходимо се добавят други препарати

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървото трябва да бъде сухо (макс. 18% влажност), предварително импрегнирано с Aquavita Impregnant, леко шлайфано и обезпрашено.
- Фугите се запълват с Aquavita filler (пълнител за V-образни фуги).

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- При работа с покрития на водна основа температурата на повърхността, боята и околната средата не трябва да бъде по-ниска от 10 ° C, относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Покритието се нанася с:
 - airmix пръскане
 - airless система
- Разреждане на материала не е задължително.



AIRLESS/AIRMIX НАНАСЯНЕ

Разреждане:	не е задължително
Размер на дюзата:	0,11 - 0,13 инч
Изходно налягане:	70 - 90 bar
Допълнителен въздух:	1 - 2 bar
Почистващо вещество:	вода; ако е необходимо се добавят други препарати

СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура от +5°C до 35 °C.
- Продуктът не трябва да замръзва.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Вижте Информационен лист за безопасност и етикета на продукта

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.