

AQUAVITA Intermediate Spray H 472293

Междинно покритие за защита на дограми и дърводелски изделия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Безцветно покритие което се нанася върху импрегнирани дървени детайли. Предотвратява светли петна и отстранява биоцидни агенти от повърхността на импрегнираните елементи, причинени от шлайфане и допълнително защитава щорца.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като междинен слой между Aquavita Impregnant и Aquavita Top Coat или Aquavita Email.

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Почистващо вещество:

вода; ако е необходимо се добавят други препарати

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	акрил
Плътност	1,02-1,08 kg/l
Доставен вискозитет	ASTM 2196-05 18000 - 22000 mPas
Сухо вещество (%)	35-40 %
Външен вид	Течност
Цвят	безцветна, леко жълтеникава.

Дебелина на слоя

Препоръчителна дебелина на филма	120 - 180 µm
----------------------------------	--------------

Съхнене

въздух	
Незадържащ прах	30 минути
Сух за манипулации	1 - 2 часове
Сух за шлайфане	4 - 6 Час

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървесина, импрегнирана с Aquavita Impregnant трябва да бъде суха и без прах. Aquavita Impregnant не се шлайфа.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- При работа с покрития на водна основа температурата на повърхността, боята и околната средата не трябва да бъде по-ниска от 10 ° C, относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Покритието се нанася с:
- airless система
- airmix пръскане
- Доставения вискозитет е работен вискозитет.



AIRLESS/AIRMIX НАНАСЯНЕ

Разреждане:	не е задължително
Размер на дюзата:	0,11 - 0,13 инч
Изходно налягане:	70 - 90 bar
Допълнителен въздух:	1 - 2 bar

СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура от +5°C до 35 °C.
- Продуктът не трябва да замръзва.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.