

## AQUAVITA Top Coat Brush

477568, 477574, 477575, 478377

Дебелослоен байц за защита на повърхността на дървото, за нанасяне с четка

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Прозрачен покритие, което подчертава структура и предпазва повърхността от атмосферни влияния.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се за защита на повърхността на всички видове дървесини в интериора и екстериора.
- Подходящ за защита на прозорци, врати и всички други дървени елементи, изложени на атмосферни влияния.

### СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

#### Почистващо вещество:

вода; ако е необходимо се добавят други препарати

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	акрил
Плътност	1,00 - 1,06 kg/l
Доставен вискозитет	DIN4 60 - 80 с
Външен вид	Вискозна течност.
Цвят	Възможно нюансиране с уредите за нюансиране с Белинка оцветители серия BW.
Гланц (%)	(60°) 25 - 30 %

#### Дебелина на слоя

Теоретична покривност	
за един слой	12 - 15 м <sup>2</sup> /л
за 2 слоя	8 - 10 м <sup>2</sup> /л
за 3 слоя	6 - 8 м <sup>2</sup> /л

#### Съхнене

въздух	
Незадържащ прах	30 минути
Сухо за нанасяне на следващ слой	4 Часове
Сух за последващи операции	4 - 5 Час

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървото трябва да бъде сухо (макс. 18% влажност), предварително импрегнирано с Aquavita Impregnant, леко шлайфано и обезпрашено.

## УСЛОВИЯ НА ТРУД

- При работа с покрития на водна основа температурата на повърхността, боята и околната среда не трябва да бъде по-ниска от 10 ° C, относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Покритието се нанася с:
  - въздушно пръскане
  - четка
- Доставения вискозитет е работен вискозитет.



### ЧЕТКА

Разредител:

За първи слой препоръчваме разреждане с вода до 10%.



### Въздушно нанасяне

Разреждане:

не е задължително

Размер на дюзата:

1,3 - 1,8 мм

## СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Дървото е естествен материал и крайния цвят зависи от вида на дървесината, затова ние винаги препоръчваме предварително да направите проба върху парче от същата дървесина. След импрегниране с Aquavita импрегнант Dip & Brush ние препоръчваме използването на Aquavita междинно покритие, което е прозрачно и се нанася директно върху импрегнираната дървесина. С това се постигне по-пълна и по-гладка повърхност. Лек шлайфайте междинния слой преди нанасянето на топ лак за защита от атмосферни влияния. На някои видове дървесина междинният слой блокира водоразтворими екстракти (танин) и предотвратява обезцветяване на дървото.

## СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура от +5°C до 35 °C.
- Продуктът не трябва да замръзва.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.