

HELIODUR basic lacquer HVT

479785

Двукомпонентно покритие на полиуретанова основа

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Двукомпонентно покритие на база:
- - алкидна смола
- - органични разтворители

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като грунд в защитна система:
- - гладка фурнерирана повърхност
- - гладки массивни мебели
- - столове и малки мебели

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Разредител:

<i>Helios разредители</i>	<i>Забележки</i>
403851 HELIODUR thinner	
407648 HELIODUR thinner	бавен разредител

Катализатор - комп. Б:

<i>Helios катализатори</i>	<i>Забележки</i>
403375 HELIODUR hardener 75	
403733 HELIODUR hardener 33	

Други:

ВНИМАНИЕ! Катализатора реагира с влажността във въздуха, не оставяйте съда отворен.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

<i>Вид</i>	<i>2K-алкид-изоцианат</i>
<i>Пълтност</i>	<i>0,970 -1,07 kg/l</i>
<i>Доставен вискозитет</i>	<i>DIN4 20°C 40 - 45 c</i>
<i>Сухо вещество (%)</i>	<i>38 - 42 %</i>
<i>Външен вид</i>	<i>Течност</i>
<i>Цвят</i>	<i>Безцветен</i>
Съотношение на смесване А:Б	
<i>Тегловно</i>	<i>5 : 2</i>
<i>Живот на сместа А+Б при 20°C</i>	<i>мин. 5 Час</i>

Дебелина на слоя

<i>Препоръчителна дебелина на филма</i>	<i>100 - 150 μm</i>
---	---------------------

Съхнене

<i>Стайна температура</i>	
<i>Сух на допир</i>	<i>5 - 10 минути</i>
<i>Сухо за шлайфанд</i>	<i>мин. 3 Часове</i>
<i>Възможно е тунелно сушение при температура до макс. 50 °C.</i>	

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Повърхността трябва да бъде суха, чиста, без остатъци лепило, прах и други замърсители.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Преди нанасяне основата и покритието да са с температура мин. 15°C.
- Оптимална стайна температура 18-23°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди употреба разбъркайте добре.
- Вид и количество на втвърдителя и разредителя, са определени в технологичния процес.
- Покритието се нанася с:
 - въздушно пръскане
 - airmix пръскане
 - airless система
 - нанасяне с електростатика



ПРЪСКАНЕ

Разреждане:	5 - 20 %
Разредител:	403851 HELIODUR thinner 407648 HELIODUR thinner

- Нанася се върху добре шлайфани натурални или оцветени повърхности.
- Препоръчително шлайфанде Р 150-180.

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Препоръчителна последваща обработка с:
- Heliodur покрития

- За нанасяне на други покрития, консултирайте се с техник.

СЪХРАНЕНИЕ

- Компонент А:
- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура до 35°C.
- Компонент Б:
- 6 месеца в оригинално затворена опаковка при температура до +35°C.
- Складовите помещения трябва да отговарят на регламентите на съхранение на лесно запалими вещества.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.