

HELIODUR enamel white basic HVW

479099

Двукомпонентно покритие на полиуретанова основа

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Двукомпонентно покритие на база:
- - алкидна смола
- - органични разтворители
- - пигменти

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като грунд в защитна система:
- - гладка фурнерирана повърхност
- - гладки массивни мебели
- - столове и малки мебели

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Разредител:

Helios разредители	Забележки
403851 HELIODUR thinner	

Катализатор - комп. Б:

Helios катализатори	Забележки
403375 HELIODUR hardener 75	
403733 HELIODUR hardener 33	

Други:

ВНИМАНИЕ! Катализатора реагира с влажността във въздуха, не оставяйте съда отворен.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	2K-алкид-изоцианат
Пълтност	1,40 - 1,60 kg/l
Доставен вискозитет	DIN 53019 20°C 7000 - 10000
Сухо вещество (%)	75-79 %
Външен вид	Течност
Цвят	Бял

Съотношение на смесване А:Б

Тегловно	2,5 : 1
Живот на сместа А+Б при 20°C	мин. 6 Часове

Дебелина на слоя

Препоръчителна дебелина на филма	100 - 150 μm
----------------------------------	--------------

Съхнене

Стайна температура	
Сух на допир	5 - 10 минути
Сухо за шлайфанд	мин. 3 Часове
Възможно е тунелно сушение при температура до макс. 50 °C.	

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Повърхността трябва да бъде суха, чиста, без остатъци лепило, прах и други замърсители.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Преди нанасяне основата и покритието да са с температура мин. 15°C.
- Оптимална стайна температура 18-23°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди употреба разбъркайте добре.
- Вид и количество на втвърдителя и разредителя, са определени в технологичния процес.
- Покритието се нанася с:
 - въздушно пръскане
 - airmix пръскане
 - airless система



ПРЪСКАНЕ

Разреждане:	10 - 20 %
Разредител:	403851 HELIODUR thinner

- Покритието се нанася върху добре шлайфани повърхности.
- Препоръчително шлайфанде Р 150-180.

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Препоръчителна последваща обработка с:
- Heliodur покрития
- За нанасяне на други покрития, консултирайте се с техник.

СЪХРАНЕНИЕ

- Компонент А:
- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура до 35°C.
- Компонент Б:
- 6 месеца в оригинално затворена опаковка при температура до +35°C.
- Складовите помещения трябва да отговарят на регламентите на съхранение на лесно запалими вещества.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.