

KOMBIHEL base S

419656

Байц на базата на органични разтворители

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Безцветна база за покрития на база:
- - нитроцелулоза
- - органични разтворители
- - добавка

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като:
- - база за производство на байцове
- - база за MIX
- Покритието се нанася с:
- - с пръскане
- Подходящ за прозрачено боядисване или оцветяване на продукти от масивна дървесина или фурнир.
- Байцове имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Разредител:

Helios разредители	Забележки
407635 THINNER KV	бавен разредител
407615 THINNER A	бърз разредител

Почистващо вещество:

Helios чистител	Забележки
407615 THINNER A	

Други:

Концентрати UN
Концентрати PC
Концентрати CC

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	нитроцелулозен разтвор
Плътност	0,88 - 0,92 kg/l
Доставен вискозитет	DIN4 20°C 9 - 13 c
Сухо вещество (%)	1 - 3 %
Външен вид	Течност

Дебелина на слоя

Препоръчителна дебелина на филма	50 - 90 гр/м²
----------------------------------	---------------

Съхнене

въздух 20 ° C	мин. 30 минути
сушилня 30 - 40 ° C	мин. 15 минути

Времената и режимите на сушене и/или втвърдяване ще бъдат определени по-подробно с технологична процедура.

Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървесината трябва да бъде суха (макс. 12% влажност).
- Прилага се към добре шлайфани дървени повърхности, без прах и други примеси.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Преди нанасяне основата и покритието да са с температура мин. 15°C.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди употреба разбъркайте добре.
- Чрез добавяне на съответните оцветители се получава различни нюанси на байц.
- Препоръчваме равномерен слой и сухо пръскане.
- Байцове имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.



Въздушно нанасяне

Разреждане:	при необходимост
Размер на дюзата:	0,9 - 1,3 мм
Изходно налягане:	2 - 4 bar
Почистващо вещество:	407615 THINNER A



Нанасяне с AIRMIX

Разреждане:	при необходимост
Размер на дюзата:	0,15 - 0,2 мм
Допълнителен въздух:	1,5 - 2,5 bar
Почистващо вещество:	407615 THINNER A

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Препоръчителна последваща обработка с:
- HELIOCEL покрития
- Heliodur покрития
- HIDROHEL покрития
- UVEHEL покрития
- UVEHEL AQUA покрития
- За нанасяне на други покрития, консултирайте се с техник.

СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура до 35°C.
- Защита от директна слънчева светлина.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.