

KOMBIHEL patina base BEC 480058

Патина на базата на органични разтворители

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Безцветна база за покрития на база:
- - органични разтворители
- - свързващо вещество
- - добавка

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като база за тониране.
- Подходящо е за оцветяване на дървесните пори, ъгли и подчертава производствените дефекти.
- Патината не е подходяща за оцветяване.
- Байцовете имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Разредител:

Helios разредители	Забележки
407615 THINNER A	

Почистващо вещество:

Helios чистител	Забележки
407615 THINNER A	

Други:

Концентрати KPE

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Плътност	0,75 - 0,80 kg/l
Доставен вискозитет	DIN4 20°C 10 - 15 c
Сухо вещество (%)	4 - 7 %
Външен вид	Чиста безцветна течност.

Дебелина на слоя

Препоръчителна дебелина на филма dry spraying	60 - 80 гр/м ²
---	---------------------------

Съхнене

въздух 20 ° C	5 - 15 минути
сушилня 30 - 40 ° C	2 - 5 минути

Времето за съхнене зависи от дебелината на филма, температурата, влажността на въздуха и вентилацията. Времената и режимите на сушене и/или втвърдяване ще бъдат определени по-подробно с технологична процедура.

Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Нанася се към предварително лакирани повърхности, които трябва да бъдат добре втвърдени, сухи, без прах или други примеси.
- Поради по-лесно отстраняване на патината, използването на полиуретанов грунд се препоръчва.
- Предварителното шлайфане на грунда не е необходимо.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Преди нанасяне основата и покритието да са с температура мин. 15°C.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди употреба разбъркайте добре.
- Чрез добавяне на съответните оцветители се получава различни нюанси на байц.
- Преди употреба, покритието трябва да бъде разрежено в подходящи пропорции - виж пиктограма.
- Препоръчваме равномерен слой и сухо пръскане.
- След като изсъхне, отстранете покритието на желаните места чрез шкурка или телена гъба.
- Байцовете имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.



Въздушно нанасяне

Разреждане:	1 : 1 - 1 : 3 при необходимост
Разредител:	407615 THINNER A
Размер на дюзата:	0,9 - 1,3 мм
Изходно налягане:	2 - 4 bar
Почистващо вещество:	407615 THINNER A

- За възможността за разреждане с други разредители и тониране с други оцветители, е необходимо предварително да се консултирате с инструкторите на Helios.
- За подобряване адхезията на покритието се консултирайте с инструктори от Helios.

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Препоръчителна предварителна обработка с:
- Heliodur покрития
- Препоръчителна последваща обработка с:
- Heliodur покрития
- HELIOCEL покрития
- За нанасяне на други покрития, консултирайте се с техник.

СЪХРАНЕНИЕ

- 12 месеца в оригинално затворена опаковка при температура до +35°C.
- Защита от директна слънчева светлина.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Вижте Информационен лист за безопасност и етикета на продукта

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.
- Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.