

Kombihel patina gold S

478446

Патина на базата на органични разтворители

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Пигментирано покритие на база:
- - акрилно свързващо вещество
- - САВ
- - добавка
- - пигменти
- - органични разтворители

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящо за оцветяване на профили и ръбове при производството на състарено дърво.
- Байцовете имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Разредител:

| Helios разредители | Забележки |
|--|-----------|
| 407615 THINNER A | |
| За възможността за разреждане с други разредители и тониране с други оцветители, е необходимо предварително да се консултирате с инструкциите на Helios. | |

Почистващо вещество:

| Helios чистител | Забележки |
|------------------|-----------|
| 407615 THINNER A | |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

| | |
|---------------------|---------------------|
| Плътност | 0,94 - 0,98 kg/l |
| Доставен вискозитет | DIN4 20°C 19 - 25 c |
| Сухо вещество (%) | 19-23 % |
| Външен вид | Течност |

Дебелина на слоя

| | |
|---|---------------------------|
| Препоръчителна дебелина на филма dry spraying | 30 - 60 гр/м ² |
|---|---------------------------|

Съхнене

| | |
|---------------------|----------------|
| въздух 20 ° C | 15 - 30 минути |
| сушилня 30 - 40 ° C | 5 - 10 минути |

Времето за съхнене зависи от дебелината на филма, температурата, влажността на въздуха и вентилацията. Времената и режимите на сушене и/или втвърдяване ще бъдат определени по-подробно с технологична процедура.

Техническата информация е написана с оглед качествената употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Нанася се към предварително лакирани повърхности, които трябва да бъдат добре втвърдени, сухи, без прах или други примеси.
- Препоръчваме шлайфане Р 320-400,

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Преди нанасяне основата и покритието да са с температура мин. 15°C.
- Когато се работи в неподходящи условия могат да възникнат дефекти в покритието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди употреба разбъркайте добре.
- Препоръчваме равномерен слой и сухо пръскане.
- Байцовете имат само декоративна роля, поради това последващи покрития са задължителни.



Въздушно нанасяне

| | |
|----------------------|------------------|
| Разреждане: | при необходимост |
| Разредител: | 407615 THINNER A |
| Размер на дюзата: | 0,7 - 1,3 мм |
| Изходно налягане: | 2 - 4 bar |
| Почистващо вещество: | 407615 THINNER A |

- За възможността за разреждане с други разредители и тониране с други оцветители, е необходимо предварително да се консултирате с инструкторите на Helios.

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ

- Препоръчителна предварителна обработка с:
 - Heliodur покрития
- Препоръчителна последваща обработка с:
 - Heliodur покрития
 - HELIOCEL покрития
- За нанасяне на други покрития, консултирайте се с техник.

СЪХРАНЕНИЕ

- 12 месеца в оригинално затворена опаковка при температура до +35°C.
- Защита от директна слънчева светлина.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Вижте Информационен лист за безопасност и етикета на продукта

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.
- Техническата информация е написана с оглед качествена употреба на материалите. Всяка промяна от посочените параметри и технологични процедури води до изменения в характеристиките.