



# Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
1210 WIEN  
Österreich

## 2K-Epoxy-Spachtel kurz

### Technisches Merkblatt

- ✓ Lösemittelfreier 2-Komponentenspachtel auf Epoxyharz-Basis

**Farbton** grau

### Einsatzgebiet

Geeignet für kleine Flächen und als Porenfüller für den Schienenfahrzeugbereich und allgemeinen industriellen Anwendungsgebieten

### Untergrund

Epoxy 41 Universalgrund  
Epoxy 51 Universalgrund  
Epoxy 61-S Grund wvb  
oder getestete Altanstriche

Grundierung muss angeschliffen werden.

### Allgemeine Verarbeitungshinweise

Das Material ist nach Mischung der beiden Komponenten verarbeitungsfertig.

In einem Arbeitsgang max. 500 µm auftragen.

Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit Verdünnung 400 oder Nitroverdünnung NV 5000 gereinigt werden.

### Technical Data Sheet

- ✓ Solventfree 2-component putty, based on epoxy resin

**Colour-shade** gray

### Range of application

Suitable for small area and pore filler as well as for equalised surface for rail and general industry

### Substrate

Epoxy 41 Universalgrund  
Epoxy 51 Universalgrund  
Epoxy 61-S Grund wvb  
or tested old paint layers

Primer has to be grinded.

### General application instructions

After mixing of both components the material is ready for processing.

You should apply max. 500 µm per one working process.

Immediately after processing tools have to be cleaned with thinner 400 or Nitroverdünnung NV 5000

**Weiterbearbeitung**Weiterbeschichten nur mit:

EPOXY 41 Universalgrund  
Aqua Füller 41  
REM PUR 81 Füller wvb

(Bitte entsprechende Merkblätter beachten!)

Gemischte Ansätze (Komp. A+B) müssen innerhalb eines Zeitraumes von ca. 10-15 Minuten bei 20°C verarbeitet werden.

**Eigenschaften**

Die Komp. A + B ist bei sachgemäßer Lagerung im Originalgebinde mind. 12 Monate lagerfähig.

Die Gebinde müssen gut verschlossen und kühl aufbewahrt werden.

**Further processing**Further processing only with:

EPOXY 41 Universalgrund  
Aqua Füller 41  
REM PUR 81 Filler wvb

(Please notice corresponding data sheets!)

Mixed status (components A+B) must be processed within 10-15 minutes at 20°C.

**Properties**

The comp. A + B has a shelf-life of min. 12 months at appropriate storage conditions and in the original packing.

Packings must be stored cool and well closed.

**Eigenschaften in Anlieferungszustand****Properties as delivered**

Lack-Eigenschaften <i>properties of the varnish</i>	Methode <i>method</i>	Wertebereich <i>specification</i>	
Lieferviskosität <i>delivered viscosity</i>		Pastös pasty	
Farbton <i>colour shade</i>		grau gray	
Mischungsverhältnis  <i>mixing ratio</i>		<b>2 Gewichtsteile</b> <b>1 Gewichtsteile</b>	2K-Epoxy-Spachtel kurz K.A 2K-Epoxy-Spachtel kurz K.B
		<b>2 parts by weight</b> <b>1 parts by weight</b>	2K-Epoxy-Spachtel kurz C.A 2K-Epoxy-Spachtel kurz C.B
Verarbeitungszeit <i>processing time</i>		Im gemischten Zustand ca.10-15 Minuten bei 20°C approx. 10-15 minutes at 20°C in mixed status	
Trocknung <i>drying</i>		schleifbar nach: grindable after:	1,5 - 3 Std/ 20°C / 500 µm TSD 1,5 – 3 h / 20°C / 500 µm DFT
Haltbarkeit <i>shelf life</i>	mind.	12 Mon.	
Festkörper <i>solids content</i>		100 %	
Festkörpervolumen <i>volume-solids content</i>	berechnet calculated	100 %	
Spez. Gewicht <i>spec. gravity</i>		1,80 g/ml	

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
A-1210 Wien  
[www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

Mail: [office@rembrandtin.com](mailto:office@rembrandtin.com)  
Tel: +43 1 27702-0  
Fax: +43 1 27702-40

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten

These data are based on experience. As we have no influence on the processing, we are only able to guarantee the constant quality of our products. Subject to alterations.